



DYOFLEKS ELYAFLI SIVI ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, elyaf katkılı sıvı çatı izolasyon malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Kimyasal ve UV direnci yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir. Yapısındaki elyaf sayesinde mekanik darbelerle karşı daha dayanımlıdır. Yarı akışkan özelliği ile yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur.

UYGULAMA ALANI: Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, yton, briket, eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır"**.

Boyama:

- Temizlenmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Dyofleks Elyafli Çatı İzolasyon Malzemesi uygulamadan önce, Dyofleks Çatı İzolasyon Malzemesi %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak uygulanmalı, astar kurduktan sonra üzerine inceltmeden iki veya üç kat halinde Dyofleks Elyafli ürünü uygulanmalıdır.
- Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelerle maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

BOYANABİLEN ALAN :

- Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1 m², 1 kg ile 0,66- 1 m² alan boyanır.

GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyi temizleyiniz



İnceltmeden uygulayınız.



Karıştırınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama Sıcaklığı



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat Katlar arası: 6 saat

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L ve KG)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5 L*		20Kg**

* 2,5 L ile 2,25- 2,50 m² yüzey boyanır.

** 20 kg ile 13-20 m² yüzey boyanır.

VİNYET
SU BAZLI
ESNEK

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS EN ISO 50001:2011
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.