



DYOSTOP Rutubetli Yüzeyler için Özel Boya

TANIM : Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Yağ ve alkid içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz. Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder. Hızlı kurur. Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez. Yüzeyle astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin meydana getirdiği hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir. Rahatsız edici kokusu olmadığı için uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. İçinde bulunan özel katkıları nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanır. Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır.

Boyama:

- Fırça veya rulo ile inceltmeden uygulanır. Gerekirse %5-10 Dyoten 2000 İnceltici ile inceltilir.
- 24 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 4-6 m² ,1 kg ile 3-4 m² alan boyanır.



TEHLİKE

Portland (Beyaz) Çimento , Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sıcuk ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

Kusturmayınız.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Yüzeyi

Uygulamaya

Karıştırınız

Fırça ile

Rulo ile

Sert : 24 sa

Kapağı

Sıcaktan

5 – 35 °C

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

- * 0,75 L ile 1,5-2,2 m² alan boyanabilir.
- ** 2,5 L ile 5,0-7,5 m² alan boyanabilir.
- *** 15 L ile 30,0-45,0 m² alan boyanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.