



## DYOTEN CLASSIC Yarı Mat Sentetik Boya

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı yarı mat son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Örtücülüğü, fırça kolaylığı, yayılması, sararmaması, silinebilmesi üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında uygun astarlar ile kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- **Duvar yüzeyler :** Dyorit İnce Plastik Macun ve benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeyler önce bir kat Dyobinder kullanılarak astarlanır. Astarlama işleminden bir gün sonra Dyo Kivastar uygulanır. Gerekliyse ince zımpara ile düzeltmeler yapılır ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar doyurulur.
- **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**
- **Diğer yüzeyler :** Ahşap ve metal yüzeyler uygun astarlama ve macun işlemlerinden sonra, önce Dyo Kivastar, sonra Dyoten Classic ile boyanmalıdır.
- **Eski boyalı yüzeyler:** Dyorit, saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış plastik ve sentetik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasını takiben, önce Dyobinder uygulanmalı, sonra Dyo Kivastar ve Dyoten Classic uygulaması yapılmalıdır.

#### Boyama:

- Yüzey hazırlama tamamlandıktan sonra Dyo Sentetik Tiner ile hacmen % 5 inceltilmiş Dyoten Classic Yarı Mat Boya, fırça veya rulo ile iki kat uygulanır.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 2 saat , toz kuruma 4 saat , sert kuruması 8 saat'tir

**BOYANABİLEN ALAN :** 1 L ile tek katta 14-18 m<sup>2</sup> ,1 kg ile 9,7-12,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın.

S29/56 Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanın.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketini gösterin.

### RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

*Çözücü Nafta (petrol) orta alifatik içerir.*



Yüzeyi  
Temizleyiniz



%5-10  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



dok: 2 sa  
toz: 4 sa  
sert: 8 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
uygulama  
sıcaklığı



Xn-Zararlı

*\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		2,5*	3,75**	7,5***	15****

\* 2,5 L ile 17,5 – 22,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 3,75 L ile 26,25 – 33,75 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\* 7,5 L ile 52,5 – 67,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\*\* 15 L ile 105 - 135 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.