



## PASBOYAR Direkt Pas Üstüne Son Kat Metal Boyası

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan pas önleyici son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ :** Zımpara yapılarak kaba pası alınmış paslı yüzeylere, astar gerekmesizin uygulanması, iç ve dış tüm metal yüzeylerde kullanılabilmesi, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir. Astarsız son kat olarak uygulanır, korozyona karşı dirençlidir.

**UYGULAMA ALANI :** Dış ortam şartlarına dayanıklı olan Pasboyar; balkon korkuluğu, bahçe mobilyası, ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
- Paslı metal yüzeylerdeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir.

#### Boyama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 2 kat uygulanır.
- Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. Gerekliğinde ilk kat, Dyo Sentetik Tiner ile %5 inceltilebilir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, Dyo Sentetik Tiner ile %15-20 inceltilebilir.
- 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 8-10 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 12-17 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.



### TEHLİKE

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçınin.

Çevreye verilmesinden kaçınin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeği  
Temizleyiniz



Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Tabanca  
ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız




Dok:1-2 sa  
Sert:8-10 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
Uygulama  
sıcaklığı

*\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,375*	0,75**	2,5***		

\* 0,375 L ile 2,25 - 3,19 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 0,75 L ile 4,50 - 6,38 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\* 2,5 L ile 15,00 - 21,25 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

## **VİNYET**

**KURŞUNSUZ**

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.