



PİNOSAN Parke Verniği (Mat)

TANIM: Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, kolay uygulanabilen mat parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Pinosan Mat Parke Verniği, çizilmeye karşı dayanıklıdır; su, deterjan ve kimyasal etkenlere karşı dirençli film oluşturur.

UYGULAMA ALANI: Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlığı:

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşınca kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir.
- Uygun şekilde sistre edilmiş, kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile iki kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak üç kat uygulanır. Katlar arasında 5-6 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.
- 24 saat sonra sert kurumasını tamamlar, 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 17-18 m² alan kaplanabilir.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.



Yüzeyi
temizleyiniz



Uygulamaya
Hazır



Karıştırınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



Katlar arası
5-6 saat



Kapağı
sıkıca
kapatınız.



Sıcaktan
Koruyunuz



Zararlıdır.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerini tam olarak uygulayınız.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON 'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		15***

* 0,75 L ile 6-7 m² yüzey kaplanır.

** 2,5 L ile 20-23 m² yüzey kaplanır.

*** 15 L ile 120-138 m² yüzey kaplanır.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.