



PİNOSAN Parke Verniği Parlak

TANIM: Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, parlak parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Pinosan Parke Verniğinin; parlaklığı, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılığı mükemmeldir. Uygulandığı yüzeyi kimyasallara karşı korur.

UYGULAMA ALANI: Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlığı:

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşınca kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir.
- Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin yüzeye iyi nüfus etmesini sağlamak için %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.
- 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C): Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saattir.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 10-15 m² alan kaplanabilir.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.



Yüzeyi
temizleyiniz



Uygulamaya
Hazır



Karıştırınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



Katlar arası
24 saat



Kapağı
sıkıca
kapatınız.



Sıcaktan
Koruyunuz



Xn- Zararlı

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerini tam olarak uygulayınız.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON 'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD (kg)
		0,75*	2,5**	15***	12****

- * 0,75 L ile 3,8 – 5,6 m² yüzey kaplanır.
- ** 2,5 L ile 12,5 – 18,8 m² yüzey kaplanır.
- *** 15 L ile 75,0 – 112,5 m² yüzey kaplanır.
- **** 12 kg ile 65 – 98 m² yüzey kaplanır.

VİNYET KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.