



## PİNOSAN Selülozik Parke Dolgu Verniği

**TANIM:** Nitroselüloz esaslı tek bileşenli dolgu verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği; hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Ahşabın ve parkenin gözenek ve birleşme noktalarını doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniklerin ahşap tarafından emilmesini önler, pürüzsüz zemin oluşturur, zaman ve malzemedenden tasarruf sağlar.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü ahşap, ahşap kaplama ve parke yüzey üzerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

#### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Gerekirse Dyo Selülozik Tiner ile inceltilebilir. Fırça veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak üç kat uygulanır.
- Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Selülozik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
- Katlar arasında 20-30 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra zımparalanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Selülozik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 10-15 m<sup>2</sup> alan kaplanır.

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Ambalajı veya etiketi gösteriniz.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

### RİSK UYARISI:

R11 Alevlenir.

R38 Cildi tahriş eder.

R48/20 Zararlı: bulunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.

R63 Doğmamış çocuğa zarar verme riski vardır.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.



Kuru  
Zımpara  
Yapınız



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Havasız  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası  
20-30 dak.



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



Zararlıdır.



Alevlenir.

*\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**	12***	

\* 0,75 L ile 3,5-7,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\* 2,5 L ile 12,5-22,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\*\* 12 L ile 60-100 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.